

	HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO CARPAFLEX 21oz.	No. de Control: CA-HT-040
		No. de Revisión: 0
Revisó: J. Octavio Velasco Ortiz	Autorizó: Ma. Esther Sánchez Zermeño Jefe de Aseguramiento de Calidad	Fecha de Emisión: 01-Ago-2018
		Página: 1 de 1

Tela soporte (Base fabric):	
Tipo tejido (Style): Tejido plano; M-13 -1000 (Plain weaving)	Fibra: (Fiber) Polyester
Cuenta (Count): 13 X 13 hilos/plg ó 5.2 x 5.2 hilos/cm	Denier: 1000

Propiedades (Properties):	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)
Peso por metro cuadrado (Weight):	Gr/m2	710 ± 4 %	Oz/Yd2	21 ± 4 %
Resistencia a la Ruptura ⁽¹⁾ (Breaking Strength)	Pie (Warp)	Kgf/cm	Lb/in	157 ± 5 %
	Trama (Weft)	Kgf/cm	Lb/in	151 ± 5 %
Resistencia al Rasgado ⁽¹⁾ (Tear Strength)	Pie (Warp)	Kgf	Lb	90 ± 5 %
	Trama (Weft)	Kgf	Lb	93 ± 5 %
Adhesión (Adhesion) ⁽²⁾	Kgf/cm	> 3.0	Lb/in	> 16.8
Espesor (Thickness) ⁽²⁾	mm	.56 ± 5 %	in	.0220 ± 5 %

Especificaciones físicas para rollos blanco opaco (Physical specifications for opaque white rolls)		Medida (m²)	Ancho (m)	Cortes
	VTA	75	1.55 ± 1 cm	1
	COC	75	1.55 ± 1 cm	2
	CCA	75	1.50 - 1.56	2
	COA	75	1.50 - 1.56	0

Protector UV (UV Protector) Este producto cuenta con protector UV en todos sus colores. (This product has a UV protector in all its colors.)
--

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE (Packaging Specifications):
Rollos envueltos de manera individual en película plástica de 0.08 mm, embobinados en núcleo de 0.144 " de espesor. Envío a granel. (Rolls wrapped individually in plastic film 0.08 mm, core windings in 0.144 "thick. Bulk shipping.)

La información presentada aquí representan valores promedios basados en nuestro propia investigación bajo la referencia de la ASTM D-751 ⁽¹⁾ y métodos internos ⁽²⁾.

Esta hoja de especificaciones no constituye un documento de garantía, por lo que no exime al cliente de hacer sus propias pruebas, controles y ensayos.

El cliente asume la responsabilidad total sobre la aplicación final del producto, por lo cual MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. queda eximido de cualquier responsabilidad legal derivada de la misma.

Para MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. el mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

The information presented here represent average values based on our own research under the reference ASTM D-751 ⁽¹⁾ and internal methods ⁽²⁾.

This specification sheet does not constitute a warranty, so you do not release the customer to make their own tests, examinations and tests.

Customer assumes full responsibility for the final application of the product, which MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. is exempt from any liability arising from it.

To MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. the improvement of our products is essential, for this reason we reserve the right to make changes without notice.